

Alltek Cachet Vert

GEBRAUCHSFERTIGE SPACHELMASSE

MECHANISCHE ANWENDUNG

ANWENDUNG IM INNENBEREICH



BESCHREIBUNG

Alltek Cachet Vert ist eine naturweiße Spachtelmasse auf Basis von natürlichen mineralischen Füllstoffen, organischem Bindemittel und Zusatzstoffen.

ANWENDUNG

- Spachtelmasse für die Anwendung im Innenbereich, auf Wänden und Decken aus alle gängigen Untergründen.
- Spachtelmasse zum Formen und Glätten zur Korrektur von Planimetriefehlern vor dem Aufbringen eines Oberputzes.
- Direkte Anwendung auf Porenbeton und Rohbeton.

TECHNISCHE DATEN



NORMVERBRAUCH

3 bis 6 kg/m² pro Schicht je nach Planimetrie des Untergrundes.



DICHTE

1,7 +/- 0,1 kg/l



TE

- Trockenextrakt Masse: 77%
- Trockenextrakt Volumen: 61%



ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- +8 °C bis +35 °C
- Maximale Feuchtigkeit 70 % RF



PH

8 +/- 1



REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser



TROCKNUNG

• Durchschnittlich 24 bis 36 Stunden je nach aufgetragener Schichtstärke, Temperatur, Belüftung, Feuchtigkeit und Untergrundtyp. Abschleifen und Überstreichen: nach vollständiger Trocknung.



EMPFOHLENE SCHICHTSTÄRKEN

- Minimale Schichtstärke: 1 mm
- Maximale Schichtstärke: 4 mm

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Exzellente Ausgleichsleistung.
- Feuerwiderstandsklasse: A2-s1, d0 gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.
- Klassifizierung: Familie III Klasse 2 gemäß AFNOR NF T 36-005, gemäß der Norm AFNOR NF T 30-608.

VERPACKUNG UND AUFBEWAHRUNG

- 25 kg Kunststoffbeutel mit Griff.
- Aufbewahrung 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung, geschützt vor Frost und starker Hitze.

UMWELTINFORMATIONEN

- VOC-Anteil: < 1 g/l.

- Raumluft-Emissionsklasse



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRAUCHSANWEISUNG

UNTERGRÜNDE:

- Beton, Porenbeton und alle gängigen Untergründe, ob alt oder neu.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

- Die Untergründe, Vorbereitungsarbeiten und Anwendungsbedingungen entsprechen den V.O.B. und den gültigen Normen.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG:

- Vor der Anwendung mischen.
- Spritzmaschine, Düsen von 4 - 6 mm.
- Abschleifen mit Schleifpapier mit einer Körnung von 80 - 100.

EMPFEHLUNGEN:

- Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um überschüssige Feuchtigkeit zu beseitigen und die Trocknung zu beschleunigen.

HYGIENE UND SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf folgender Website abrufbar:
www.icp-alltek.com/de-ch/dokumentation/