

Alltek Nuance Toscane

ENDUIT DÉCORATIF EN PÂTE

APPLICATION MECANISÉE

APPLICATION INTÉRIEURE



DESCRIPTION

Alltek Nuance Toscane est un enduit décoratif de couleur blanche à base de charges minérales très fines et de liant organique. Il permet de réaliser des effets « marbré », lisse et/ou teinté.

UTILISATION

- Enduit décoratif d'intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants lisses et préparés.
- Locaux individuels ou collectifs.

DONNÉES TECHNIQUES



CONSOMMATION TYPE

6 kg pour +/- 10 m² par couche selon effet souhaité.



MASSE VOLUMIQUE

1,7 +/- 0,1 kg/l



ES

- Extrait sec massique : 74%
- Extrait sec volumique : 55%



CONDITIONS D'APPLICATION

- +8°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R



PH

8 +/- 1



LAVAGE DES OUTILS

À l'eau



SÉCHAGE

- 6 h en moyenne selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support. Ponçage et recouvrement : après séchage complet.



ÉPAISSEURS CONSEILLÉES

- Épaisseur mini : 0,3 mm pour la première couche
- Épaisseur maxi : 0,5 mm pour la première couche

CARACTÉRISTIQUES

- Facilité d'emploi.
- Grande variété de décors possible.
- Excellente adhérence.
- Lavable une fois ciré avec la cire Stucco Wax
- La base blanche d'Alltek Nuance Toscane peut être teintée avec un colorant universel de votre choix.
- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1.
- Classification : famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 6 kg.
- Conservation 2 ans en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l.

- Classe Emission Air Intérieur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :

- Plaques de plâtre cartonnées.
- Tous supports courants lisses et révisés, si nécessaire, avec Alltek LF50 ou Alltek LM150.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D'APPLICATION :

- Après avoir enlevé le film de protection du produit, mélangez avec un agitateur électrique.
- Première couche : appliquer une fine couche d'Alltek Nuance Toscane à la spatule ou à la taloche (avec angles arrondis) de façon irrégulière pour créer un relief (creux et sur-épaisseurs) en inclinant au maximum la spatule (presque parallèle à la surface d'application).
- Deuxième couche : Après séchage (6 heures environ) appliquer une deuxième couche. La spatule doit être tenue le plus perpendiculairement possible à la surface d'application, car il s'agit de combler les creux des reliefs, avec une forte pression pour obtenir le maximum de brillance (ferrage de l'enduit).
- Après séchage, recouvrir Nuance Toscane de la cire protectrice Stucco Wax qui lui donnera un aspect soyeux et très brillant après ferrage.

RECOMMANDATIONS :

- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site :

www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/