

Alltek Red Fine Airless Mark V

PLAMUUR IN PASTAVORM

MECHANISCHE TOEPASSING

GEBRUIK BINNEN



BESCHRIJVING

Alltek Red Fine Mark V is een gebruiksklare witte plamuur voor airless-toepassing. Aangepast voor de meeste airlesspompen.

GEBRUIK

- Binnenplamuur, muren en plafonds op alle gladde gangbare ondergronden
- Ideaal op ruw beton door zijn vulvermogen.
- Glad uitzicht na gladstrijken en schuren.
- Bij verwerking vloeit de plamuur zonder gladstrijken en geeft na uitdroging een regelmatig, gevlekt resultaat dat met alle soorten verf kan worden overschilderd.
- Manuele verwerking mogelijk

TECHNISCHE GEGEVENS



NORMVERBRUIK

0,5 tot 1 kg/m² per laag afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond



DICHTHEID

1.7 +/- 0,1 kg/l



DROGESTOFGEHALTE

- Drogestofgehalte in gewicht: 70 %
- Drogestofgehalte in volume: 49 %



VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

- +8 °C tot + 35 °C
- Maximale luchtvochtigheid 70 % RV



PH

8 +/- 1



GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Met water



DROOGTIJD

• Gemiddeld 12 tot 24 uur afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de temperatuur, de ventilatie, de vochtigheid en het type ondergrond. Schuren en overschilderen: na volledig uitdroging.



AANBEVOLEN DIKTE

- Minimumdikte: 0,3 mm
- Maximumdikte: 2 mm

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Gebruiksvriendelijk
- Ergonomische en snelle verwerking, weinig afschermwerk
- Uitstekende hechting
- Zeer goed glijvermogen
- Eenvoudig te schuren
- Brandweerstandsklasse: A2 - s1, d0 volgens de Europese norm EN 13501-1
- Classificatie: volgens de norm EN 16566

VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic zak met handvat 25 kg
- Houdbaarheid: 1 jaar in de ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

MILIEU-INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 1 g / L.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGRONDEN:

- Ruw zichtbeton
- Bakstenen en terracottategels, pleisterwerk, gipsblokken en gipskartonplaten
- Hout en houtgebaseerde producten, oude, hechtende, geschilderde ondergronden in goede staat

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN:

- De ondergronden, de voorbereidende werkzaamheden en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende normen zijn.

VERWERKINGSTIPS:

- Zo nodig voor gebruik mengen.
- Alle airlesspompen met een debiet > 5 l (geen filter gebruiken)
- Airlesspuitmonden van 27 tot 45 afhankelijk van de ondergrond en het gebruikte materiaal (volg het advies van de fabrikant)
- Soepel plamuurmes van het type 'Parfaitliss' of gelijkaardig (tot 1 meter breed voor het plafond)
- Schuren met korrel 180 tot 220.

AANBEVELINGEN:

- Zorg voor voldoende ventilatie om overtollig vocht te verwijderen en het droogproces te versnellen.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op: www.icp-alltek.com/nl-be/documentatie/