

Alltek LF50

LICHTE PLAMUUR IN PASTAVORM

MANUELE TOEPASSING

GEBRUIK BINNEN

**BESCHRIJVING**

Licht plamuur voor fijne afwerking, manuele toepassing. Alltek LF50 is een wit plamuur in gebruiksklare pastavorm op basis van calciumcarbonaat en geselecteerde lichte vulstoffen.

GEBRUIK

- Binnenplamuur, muren en plafonds, op alle courante ondergronden.
- Maakt de realisatie van ververij-afwerkingen van het type A mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS**NORMVERBRUIK**

1L/m² bij het aanbrengen van een 1 mm dikke laag

**DICHTHEID**

1,3 +/- 0,1 kg/l

**DROGESTOFGEHALTE**

- Drogestofgehalte in gewicht: 74 %
- Drogestofgehalte in volume: 67 %

**VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN**

- +8 °C tot + 35 °C
- Maximale luchtvochtigheid 70 % RV

**PH**

8 +/- 1

**GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN**

Met water

**DROOGTIJD**

• Gemiddeld 2 tot 6 uur afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de temperatuur, de ventilatie, de vochtigheid en het type ondergrond. Schuren en overschilderen: na volledig uitdroging.

**AANBEVOLEN DIKTE**

- Minimumdikte: 0,1 mm
- Maximumdikte: 1 mm

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksgemak.
- Uitstekende hechting.
- Brandklasse: A2-s1, d0 volgens Europese norm EN 13501-1.
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens norm AFNOR NF T 30-005, overeenkomstig de norm AFNOR NF T 30-608.

VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic emmer 10 L
- Plastic emmer 4 L
- Houdbaarheid: 12 maanden in de ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

MILIEU-INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 2 g / .

- Emissieklasse binnenlucht



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING**ONDERGRONDEN:**

- Pleister, pleistertegels, gipsplaten, cement, oude ondergronden, oude verflagen, hout.
- Breng op verpulverde ondergrond een fixeermiddel aan.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN:

- De ondergronden, de voorbereidende werkzaamheden en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende normen zijn.

VERWERKINGSTIPS:

- Plamuurmes
- Strijkbord.
- Soepel plakspaan van het type 'Biflex' of gelijkaardig.
- Schuren met korrel 220 tot 400.

AANBEVELINGEN:

- Zorg voor voldoende ventilatie om overtollig vocht te verwijderen en het droogproces te versnellen.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op:

www.icp-alltek.com/nl-be/documentatie/