

## Alltek LM150

LICHTE PLAMUUR IN PASTAVORM

MANUELE TOEPASSING

GEbruik BINNEN



### BESCHRIJVING

Licht, dekkend voorbereidings- en afwerkingsplamuur in gebruiksklare pasta.

### GEbruik

- Binnenplamuur, muren en plafonds, op alle courante ondergronden.
- Renovatie van ondergronden teneinde een glad oppervlak te bekomen op glasvezel of druppeltjes.
- Glad uitzicht na gladden en schuren.

### TECHNISCHE GEGEVENS



#### NORMVERBRUIK

1L/m<sup>2</sup> bij het aanbrengen van een 1 mm dikke laag



#### DICHTHEID

1,1 +/- 0,1 kg/l



#### DROGESTOFGEHALTE

- Drogestofgehalte in gewicht: 60 %
- Drogestofgehalte in volume: 52 %



#### VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

- +8 °C tot + 35 °C
- Maximale luchtvochtigheid 70 % RV



#### PH

8 +/- 1



#### GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Met water



#### DROOGTIJD

• Gemiddeld 12 tot 24 uur afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de temperatuur, de ventilatie, de vochtigheid en het type ondergrond. Schuren en overschilderen: na volledige uitdroging.



#### AANBEVOLEN DIKTE

- Minimumdikte: 0,3 mm
- Maximumdikte: 4 mm

### EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksgemak.
- Wordt gebruikt voor de meeste voorbereidingswerken.
- Uitstekende hechting.
- Brandklasse: A2-s1, d0 volgens Europese norm EN 13501-1.
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens norm AFNOR NF T 30-005, overeenkomstig de norm AFNOR NF T 30-608.

### VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic emmer 12 L
- Plastic emmer 4 L
- Plastic tube 400 ml
- Houdbaarheid: 12 maanden in de ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

### MILIEU-INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 2 g / .

- Emissieklasse binnenlucht



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### GEbruikSAANWIJZING

#### ONDERGRONDEN:

- Bakstenen en gebakken tegels, pleister, pleistertegels, gipsplaten.
- In renovatie op glasvezelpapier of op een plamuur met gestructureerd uitzicht.
- Met grondlaag behandeld hout en derivaten, oude en stevige geschilderde ondergrond in goede toestand.

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN:

- De ondergronden, de voorbereidende werkzaamheden en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende normen zijn.

#### VERWERKINGSTIPS:

- Plamuurmes
- Strijkbord.
- Soepel plakspaan van het type 'Biflex' of gelijkaardig.
- Schuren met korrel 150 tot 220.

#### AANBEVELINGEN:

- Zorg voor voldoende ventilatie om overtollig vocht te verwijderen en het droogproces te versnellen.

### GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op:

[www.icp-alltek.com/nl-be/documentatie/](http://www.icp-alltek.com/nl-be/documentatie/)